

DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA UNITARIA "U" DI UNA PARETE IN MURATURA secondo UNI EN 1745:2012

Produttore: S.I.A.I. S.R.L.
Società Immobiliare Agricola Industriale
Via Patini, 7
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Stabilimento di produzione: Via Mediterraneo, 40
86038 PETACCIATO (CB)

Oggetto: Blocco in laterizio alleggerito in pasta con materiale naturale, tipo LD, dimensioni nominali 4x30x25 cm, il cui disegno è riportato di seguito, da posare in opera a fori verticali per murature interne di divisione e separazione ed esterne di tamponamento.

Denominazione: ALVEOLATER BIO® T 4x30x25 spessore: 4 cm.

Relazione: 012/MC/2015

In conformità a quanto indicato nel D.lgs. n. 192 del 19.08.2005, "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici", nel D.lgs. n. 311 del 29.12.2006, "Disposizioni correttive ed integrative ad decreto 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia", nel D.M. 15.05.2006, "Norme armonizzate sui materiali da costruzione", di recepimento della norma UNI EN 771-1:2011, "Specifiche per elementi in muratura. Elementi per muratura di laterizio", e nella norma UNI EN 1745:2012, "Muratura e prodotti per muratura. Metodi per determinare i valori termici di progetto", i sottoscritti attestano quanto segue:

- che il calcolo della trasmittanza unitaria "U" eseguito sulla parete in blocchi prodotti dal richiedente è stato svolto in conformità a quanto indicato nella UNI EN 1745:2012;
- che sono stati certificati presso un laboratorio autorizzato, secondo le modalità previste dalla norma stessa, i valori della conduttività termica " λ " dell'impasto cotto, mediante prova su tre campioni rappresentativi della produzione, dai quali è stato determinato il corrispondente valore " λ_{base} " utilizzato per il calcolo della trasmittanza unitaria "U";
- che i valori di conduttività termica delle malte sono stati desunti dalla Norma UNI EN 1745:2012;

Petacciato, 07/04/2015

Ci riserviamo la proprietà della presente relazione, composta da 3 pagine, con divieto di riproduzione anche se parziale e di renderla nota a terzi senza l'autorizzazione.

Il calcolatore
Geom. Franco Manetta



UFFICIO TECNICO

Il tecnico
Ing. Lorenzo G. Casarotta



DESCRIZIONE DEL METODO DI CALCOLO

Il calcolo è stato svolto con il programma CRTherm 3.0, conforme ai requisiti previsti dalla UNI EN 1745:2012, Appendice D, utilizzando il metodo degli elementi finiti applicato ad una sezione piana bidimensionale dei blocchi parallela alla direzione macroscopica del flusso termico ed equidistante dai letti di malta che separano due corsi orizzontali successivi di blocchi.

- La resistenza termica delle cavità dei blocchi è stata valutata secondo la metodologia indicata nella UNI EN ISO 6946:2008.
- Si è tenuto conto della presenza della malta di allettamento fra i corsi di elementi sommando alla potenza termica che si trasmette attraverso il blocco (descritta dal modello bidimensionale sopra citato) la potenza dispersa dai giunti di malta, supponendo identiche le differenze di temperatura sulla porzione di struttura e sulla malta (malta e struttura in "parallelo").
- La malta è stata trattata come un mezzo omogeneo con conducibilità equivalente di valore assegnato, assumendo uno spessore effettivo del giunto pari a quanto riportato nel prospetto seguente.
- Le resistenze termiche superficiali sono state ricavate dalla norma UNI EN ISO 6946:2008, punto 5.2.

Parete:	Spessore parete:	$s_p =$	4 cm
	Dimensioni del blocco	$d =$	4x30x25 cm
	Massa del blocco	$p =$	2,5 kg
	Massa frontale della parete ⁽¹⁾	$M =$	40 kg/m ²
	Coefficiente limitare interno:	$\alpha_i =$	7,7 W/m ² K
	Coefficiente limitare esterno:	$\alpha_e =$	25,0 W/m ² K
Laterizio:	Peso specifico impasto:	$\rho =$	1'640 kg/m ³
	Conducibilità impasto:	$\lambda_{s0, dry} =$	0,327 W/mK
Malta:	Spessore dei giunti di malta:	$s =$	7 mm
	Tipo di giunto di malta	$g =$	continuo
	Peso specifico:	$\rho =$	normale 1'800 isolante 650 kg/m ³
	Conducibilità:	$\lambda =$	normale 0,83 isolante 0,19 W/mK
Intonaco interno:	Spessore:	$s_{i-int} =$	1,5 cm
	Conducibilità:	$\lambda_{i-int} =$	0,70 W/mK
Intonaco esterno:	Spessore:	$s_{i-est} =$	1,5 cm
	Conducibilità:	$\lambda_{i-est} =$	0,90 W/mK

⁽¹⁾ escluso intonaco, giunti in malta normale

Disegno e foto del blocco



Ci riserviamo la proprietà della presente relazione, composta da 3 pagine, con divieto di riproduzione anche se parziale e di renderlo noto a terzi senza l'autorizzazione.

Il calcolatore
Geom. Franco Manetta



UFFICIO TECNICO

Il tecnico

Ing. Lorenzo G. Castiglioni



RISULTATI DEL CALCOLO

Conducibilità equivalente a secco del blocco:

$$\lambda_b = 0.178 \text{ W/mK}$$

Per omogeneità con il valore di conducibilità equivalente del blocco riportato nel cartiglio CE del Produttore, il calcolo, i cui risultati sono riportati nella tab. 1, è stato eseguito assumendo i valori di conducibilità allo stato secco sia per l'argilla cotta sia per la malta di posa.

tab. 1

RISULTATI DEL CALCOLO – valori allo stato “secco” della parete

		giunti in malta normale	giunti in malta isolante	
Conducibilità equivalente della parete (senza intonaco):	$\lambda_{eq} =$	0.210	0.179	W/mK
Conduttanza della parete:	$C =$	5.539	4.706	W/m ² K
Resistenza termica della parete:	$R =$	0.181	0.212	m ² K/W
Trasmittanza della parete:	$U =$	2.854	2.615	W/m ² K
Trasmittanza della parete intonacata:	$U =$	2.574	2.378	W/m ² K

Per tenere conto dell'umidità di equilibrio della parete in opera, sono state applicate le maggiorazioni alla conducibilità termica dell'impasto di argilla cotta e della malta di posa nella misura indicata dalla norma UNI EN ISO 10456:2008, in condizioni di umidità 80% e temperatura 23 °C.

Pertanto, applicando le suddette maggiorazioni, i valori termici di progetto della parete saranno i seguenti (tab. 2):

tab. 2

RISULTATI DEL CALCOLO – valori di “progetto” della parete

		giunti in malta normale	giunti in malta isolante	
Conducibilità equivalente della parete (senza intonaco):	$\lambda_{eq} =$	0.232	0.192	W/mK
Conduttanza della parete:	$C =$	6.110	5.052	W/m ² K
Resistenza termica della parete:	$R =$	0.164	0.198	m ² K/W
Trasmittanza della parete:	$U =$	2.998	2.719	W/m ² K
Trasmittanza della parete intonacata:	$U =$	2.751	2.514	W/m ² K

La **Trasmittanza termica U di parete intonacata** (S_p) con intonaco interno s_i di calce e gesso ed esterno s_e in malta cementizia, rispettivamente con conducibilità $\lambda_{10, dry} = 0,70$ e $0,90$ W/mK (+27,1% per tenere conto dell'umidità di equilibrio) è stata calcolata applicando la seguente formula (UNI EN ISO 6946:2008):

$$U = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_i} + \frac{s_i}{\lambda_i} + \frac{S_p}{\lambda_{eq}} + \frac{s_e}{\lambda_e} + \frac{1}{\alpha_e}} = \frac{1}{\frac{1}{7,7} + \frac{0,015}{0,89} + \frac{0,04}{0,232} + \frac{0,015}{1,14} + \frac{1}{25}} = 2,75 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Nel caso di intonaci con conducibilità diverse da quella indicata, sarà sufficiente sostituire al valore di conducibilità degli intonaci a base cementizia i valori di conducibilità (maggiorata per umidità di equilibrio del 27,1%) degli intonaci che si intende utilizzare e sostituire allo spessore di cm. 1,5 gli spessori previsti.

Nel caso di posa in opera con malta termica, nella formula va sostituito anche il valore λ_{eq} di parete.

Ci riserviamo la proprietà della presente relazione, composta da 3 pagine, con divieto di riproduzione anche se parziale e di renderla nota a terzi senza l'autorizzazione.

Il calcolatore

Geom. Franco Manetta

SIAT srl
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

UFFICIO TECNICO

Il tecnico

Ing. Fabrizio G. Castiglioni